



EUCLID GROUP
TOXEMENT

Detalle D7/Eucoplus	Contiene TRATAMIENTO DE JUNTAS Y FISURAS	Sistema EUCOPLUS 7000 FIBRAS	Línea TRATAMIENTOS PARA MUROS Y SUPERFICIES	Fecha 10/03/17	Versión V_02		
Convenciones	Eucoplus 7000	Eucoplus 1000	Eucofelt Plus	Mortero o Adhesivo Nivelador	Vulkem 116, Illbruck SP523 ó Vulkem 45SSL	Estructura en concreto	Escala Sin escala

EUCOPLUS 7000 FIBRAS: PISCINAS

Nota: En el caso de enchapes, su instalación se puede iniciar 4 horas después de haber aplicado la impermeabilización con Eucoplus.

Esta impermeabilización debe tener un perfil de rugosidad terminado con llana de madera.

Se recomienda que el Eucoplus se aplique directamente sobre el concreto y que éste tenga una inclinación mínima del 2% hacia los desagües; En caso que se requiera nivelar después de haber aplicado el Eucoplus, se debe colocar un mortero adecuado para éste uso o un adhesivo nivelador como el Euco Pega Nivel.

Se recomienda que los sistemas Eucoplus tengan un diagrama de juntas de dilatación, los cuales se deben respetar en la misma impermeabilización. La distancia entre juntas depende del diseño estructural y el movimiento o cargas que se ejercen sobre la estructura.

